

GHID DE VOPSIRE PE ȘANTIER a plăcilor din fibre de lemn mono sau multistrat



Tip de vopsea recomandat*

Vopsele de dispersie de apă pentru interior:

Densitate:	~ 1.60 g/cm ³
Vâscozitate:	110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Gradul de luciu:	mat, < 5 la 85° (ISO 2813)
Consum:	approx. 260 - 290 g/mp

Aplicarea vopselei**:

Se recomandă utilizarea unei pompe de **tip airless**:






Primul strat:	200 g/mp
Al doilea strat:	100 g/mp

Important!

Pentru a vă asigura că plăcile își păstrează performanțele declarate, se recomandă să nu folosiți mai mult de 300 g / mp de vopsea. O placă se va manipula mereu de către doi oameni. Când manipulați plăci din fibre de lemn vopsite, purtați întotdeauna mănuși curate și uscate. Măinile murdare și / sau transpirate pot pata stratul superior.



Pentru culori luminoase recomandăm plăcile din lemn fabricate cu liant alb (ciment alb)



- * Acest mic ghid este elaborat în conformitate cu practicile de vopsire din fabricile Heraklith. Cu toate acestea datorită erorii umane, a condițiilor atmosferice etc., rezultatele pot varia. Plăcile se pot livra vopsite direct din fabrică. Vă rugăm să contactați departamentul nostru de vânzări pentru informații cu privire la cantitățile minime solicitate și la timpul de livrare.
- ** Consultați fișa tehnică a vopselei și țineți cont de timpii de uscare recomandați de către producător

Heraklith® este marcă înregistrată a



Knauf Insulation SRL

Clădirea AFI Tech Park 1
Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, etaj 1
Sector 5, București, 050881, Romania

Telefon: +4021 224 02 06
+4021 224 02 08
Fax: +4021 224 02 07



Knauf Insulation Romania



Knauf Insulation Romania